adhesivosparaprofesionales

C/. Esqueis, 25 - Pol. Ind. Can Barri
08415 Bigues (Barcelona) - Spain
Tel: +34 93 865 68 28
Fax: +34 93 865 89 26
info@it3sa.com · www.it3sa.com

FICHE TECHNIQUE MASTIC DE FIXATION

DESCRIPTION

Pour l'assemblage des matériaux de construction. Le MASTIC À FIXER est un adhésif d'haute viscosité, type mastic, de séchage rapide, avec une base de caoutchouc syntétique. Spécialement developpé pour fixer et assembler, remplaçant clous et vis.

APPLICATION

- Plinthe, couvre-joint
- Revêtements en bois
- Moulure de polyuréthane
- Polystirène expansive
- Miroirs
- Panneaux décoratifs et isolants
- Carrelage (mise en place ou réparation)
- Caisses électriques, etc.

SUR TOUS LES MATÉRIAUX NORMAUX:

- Béton, ciment, pierre
- Brique
- Plaques
- Bois, agglomérés, contreplaqués
- Métaux, plastiques
- Verre, mosaïques
- Amiante, ciment, etc.

AVANTAGES

- Polivalent
- Séchage rapide
- Application facile et propre
- Haute résistence à l'arrachage et à l'humidité
- Il permet le collage de surfaces irrégulières
- Bonne résistance à la température (jusqu'à 80 ºC aprox.)

CARACTÉRISTIQUES

Couleur: Jeune
Viscosité: P.D/P.A
Densité relative: 0,95gr/cm^3
Temps ouvert: Collage unilatéral: 10 minutes
Collage bilatéral: 15 minutes
Temps de fixation: Collage unilateral
Matériaux légers: Immediat. Fixation definitive après 24 à 48 heures.
Matériaux lourds: Fixation après 4 à 6 heures.
Definitive: après 24 à 48 heures.
Collage bilateral Fixation après 4 à 6 heures.
Definitive: après 24 à 48 heures.
Rendement: 300 a 600 g/m2 en dependant du type d'application
Température minimum d'application: + 10º C
Caractéristiques de l'union:

- Semi-rigide
- Résistant
- Résistant à la chaleur (80ºC approx.)
- Résistance à l'arrachage: = 3 Mpa
- Excellente résistance au vieillissement.

IT3 S.A. · Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 22355, Sección General, Folio 150, Hoja B-35481, Inscripción 1ª - C.I.F. ESA-60036241

C/. Esqueis, 25 - Pol. Ind. Can Barri
08415 Bigues (Barcelona) - Spain
Tel: +34 93 865 68 28
Fax: +34 93 865 89 26
info@it3sa.com · www.it3sa.com

SUPPORTS
Les supports doivent être secs, sans poussière ni matière grasse.
Les peintures et les laques doivent être lavées afin d'assurer une bonne adhérence au support.
Enlever le papier peint du mur (s'il y a).
Les plaques métalliques doivent être propres et sans matières grasses.
Le Mastic de fixation peut couvrir irrégularités, jusqu'à 5 mm.

MODE D'EMPLOI

Matériaux légers (polystirène expansive, molûres) sur supports absorbants. Deposer sur le revers du matérial à coller des points ou cordons de Mastic à Fixer en laissant une distance de 20 cms. aprox. Pousser fortement pour faire l'union, en disposant de 10 minutes pour réaliser cette opération. La fixation est immediate. La fixation definitive s'obtient après 24 à 48 heures, en dependant de la température, de la quantité de mastic utilisé et de la porosité des matériaux. Les Matériaux lourds (miroirs, panneaux…) et collage sur des supports pas poreux: La méthode de collage est la même que celle expliquée avant pour les matériaux légers. Une fois l'union faite, enlever le matérial à coller afin de transférer une partie du mastic au support. Laisser évaporer le solvant pendant 5 à 10 minutes et effectuer de nouveau l'union, en appuyant fortement; la fixation est immediate. Dans le cas des panneaux verticaux lourds et des miroirs, nous conseillons de consolider la base pendant le temps de fixation définitif du mastic (24 à 48 heures).

PRÉSENTATION

Cartouche de 300 ml. Boîte de 24 unités.

STOCKAGE

12 mois dans d'emballage original et en conservant le produit dans un lieu frais et sec.

RECOMMANDATIONS DE GESTION DE RÉSIDUS

Il est recommandé de remettre le contenu vide à un gérant de résidus autorisé pour sa destruction ou récupération, ainsi que de n'importe quel autre élément jetable qui a été en contact avec le produit.

NOTE

L'information donnée dans cette Fiche Technique est de type générale basée sur notre expérience. On n'est pas responsable d'un mauvais usage du produit.

IT3 S.A. · Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 22355, Sección General, Folio 150, Hoja B-35481, Inscripción 1ª – C.I.F. ESA-60036241