

FICHA TÉCNICA ADHESIVO CONTACTO LAMINAS PVC

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto especialmente formulado para la unión de láminas flexibles de PVC entre sí mismas y sobre soportes de hormigón y similares. Combinaciones de resinas alifáticas y de PVC modificadas reactivables con calor.

PROPIEDADES

Color: Incoloro
Olor: Característico
Viscosidad: 3000-6000cP
Densidad relativa: 0,97g/cm³
Contenido sólido: 20% ±1%

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto a ambas partes a unir (aproximadamente 7 cm de solape), esperar unos 3 minutos (tiempo abierto) y ensamblar ejerciendo presión sobre la unión mediante rodillo.

Los soportes deben estar secos y limpios.

Tiempo abierto de 10 minutos a temperatura ambiente. Este adhesivo es reactivable mediante aportación de calor. Aplicar en lugares abiertos o con buena ventilación.

CONSUMOS

Aproximadamente 250 g/m².

PRESENTACIÓN

Bote 1000 ml. 12 unidades/caja

ALMACENAMIENTO

Un año en un lugar fresco y seco en su envase original. Caducidad 12 meses.

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Se recomienda, debido al contenido del envase, entregar el mismo a un gestor de residuos autorizado para su destrucción o recuperación, así como de cualquier elemento desechable que haya estado en contacto con el producto.

NOTA

La información ofrecida en esta ficha técnica es de tipo general en base a nuestra experiencia. No podemos hacernos responsables, por el uso indebido e inadecuado del producto.